

eurocol

528

the strong connection



EUROSTAR ALLROUND

Клей для LVT и других виниловых покрытий. Дисперсионный клей с высокой начальной клеящей способностью. Для укладки покрытий из винила или вспененного винила в рулонах и плитках, а также на тканой подложке, для текстильных покрытий на различной подложке, текстильных покрытий без наполнителей, войлочных покрытий. Не содержит растворителей. Морозостойкий при транспортировке.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая дисперсия
Цвет	Бежевый
Консистенция	Средневязкая

- для укладки покрытий на еще влажный слой, с выраженной силой прилипания
- многофункциональный
- очень высокая начальная клеящая способность
- долгое открытое время
- легко наносится
- образует твердо-эластичный клеевой риф
- подходит для применения под мебель на роликах и на полах с подогревом
- устойчив к влажной уборке с применением различных чистящих средств по RAL 991 A2
- морозостойкий при транспортировке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 250-300 г/м ² - шпатель А2; ок. 450-490 г/м ² - шпатель В1/В2
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Ок. 1,42 г/м ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- виниловых покрытий в рулонах и плитках, в том числе модульных ПВХ-покрытий (дизайн-плитка LVT);
- виниловых покрытий на вспененной основе, подложке из минеральных волокон или на основе из полиэстера;
- покрытий из вспененного винила;
- текстильных покрытий с вторичной синтетической или войлочной подложкой;
- покрытий из иглопробивного материала;
- текстильных покрытий без наполнителей;

528 EUROSTAR ALLROUND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



- изолирующих подложек;
 - асбестовиниловых плит
- на впитывающие влагу основания

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель ТКВ А2/В1/ В2
Рабочее время	Ок. 40 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	Ок. 10 – 20 минут, в зависимости от покрытия при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время высыхания	Ок. 48 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

1. Должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87 - быть прочным, продолжительно сухим, без трещин и пыли, ровным и свободным от слоев, уменьшающих адгезию.
2. Недостаточно годные поверхности следует доработать с помощью подходящих мероприятий: шлифование, грунтование, шпатлевание. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать.
3. Для подготовки пригодной для кресел на роликах, способной к абсорбции, ровной поверхности необходимо выровнять пол 1,5 – 2 мм соответствующей выравнивающей смесью.
4. Наливной асфальт или другие невпитывающие основания, а также основания, чувствительные к влаге, напр. полы на основе сульфата кальция или магнезия, необходимо прошпатлевать слоем мин. 2 мм.
5. При настиле текстильных покрытий непосредственно на соответствующие нормам, ровные, впитывающие влагу бесшовные полы, рекомендуется нанесение грунтовки Forbo Eurocol с целью связывания пыли, напр. 044 Europrimer Multi.

Инструкция по применению:

1. Перед использованием тщательно размешать!
2. Нанесите клей зубчатым шпателем (ТКВ/А1 - А2 гладкая подложка, ТКВ/В1- В2 – структурированная подложка текстильных покрытий) на всю поверхность основания. Своевременно меняйте использованные зубчатые рейки! Подложка покрытий должна быть полностью покрыта клеевыми рифами.
3. Время подсушки клея зависит от качества основания, толщины нанесенного клеевого слоя, температуры помещения и относительной влажности воздуха.
4. Благодаря высокой клеящей способности клея можно уложить покрытие в относительно мокрое клеевое поле. ПВХ-покрытия нужно укладывать принципиально во влажное, но не мокрое поле.
5. При влажном способе приклеивания время подсушки составляет прикл. 10-20 минут (до начала образования пленки).
При приклеивании текстильных покрытий без наполнителей время подсушки можно сократить до 10 минут.
6. Покрытия после укладки тщательно притереть, особенно в области швов.

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольн

Дополнительная информация

- В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (2-3 дня при t 15-18°C) и затем тщательно перемешать.
- Необходимо дать покрытиям возможность акклиматизироваться перед укладкой, для того чтобы в будущем избежать их поднятие вверх в области швов. Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке!
- Климатические условия во время укладки должны быть: температура основания, покрытия и клея не ниже 15 °С, относительная влажность <75%, рекомендуемая <65%.
- Загрязнения клеем по возможности быстро удаляйте водой. Для удаления присохших остатков клея необходимо

528 EUROSTAR ALLROUND

использовать очиститель 891 Euroclean Basic или растворитель (White Spirit).

• Сварка швов уложенных покрытий возможна только на следующий день (через 24 часа).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
528	Eurostar Allround	13 кг нетто	4607164121617	
528	Eurostar Allround	20 кг нетто	4607164121624	

528 EUROSTAR ALLROUND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

